

معرفی مقالات پژوهشی دانشکده مهندسی و علم مواد

دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۴)

بررسی شرایط بهینه‌ی نورد داغ و مشخصات متالورژیکی

ورق‌های منیزیم AZ61

عباس اکبرزاده (استادیار)

غلامحسین دانشی (استاد)

کارپذیری کم آلیاژهای منیزیم در دمای اتاق به دلیل محدود بودن سیستم‌های لغزشی آنها باعث می‌شود که این آلیاژها در دمای بالا تغییر شکل دهن. با نورد داغ در دماهای بالا تبلور مجدد دینامیکی در این آلیاژها قابل توجه است و خواص بعدی ورق را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین به منظور به دست آوردن خواص مکانیکی و میکروساختار مناسب لازم است شرایط نورد داغ کنترل شده باشد. در این تحقیق اثر دما و نرخ کرنش ضمن کار داغ آلیاز منیزیم AZ61 در بررسی قرار گرفته است. به این منظور نورد داغ در دما و نرخ کرنش‌های مختلف صورت می‌گیرد.

از آزمون فشار داغ برای شبیه‌سازی فیزیکی و مطالعه‌ی رفتار ماده استفاده شده است. با توجه به نتایج این آزمون مشاهده می‌شود که با افزایش نرخ کرنش و کاهش دما نرخ جوانه‌زنی طی تبلور مجدد دینامیکی افزایش، و رشد دانه‌های جدید کاهش می‌یابد. در دماهای بالاتر ساختار به صورت دانه‌های هم محور تبلور مجدد یافته است.

بررسی تأثیر پیرکرنشی دینامیکی بر خستگی فولادهای

دوفازی فریتی - مارتنتزیتی

علی‌اکبر اکرامی (استاد)

با انجام عملیات گرمایی بر فولاد St52 ساختارهای دوفازی فریتی - مارتنتزیتی با مارتنتزیت شبکه‌ی و کسرهای حجمی متفاوت مارتنتزیت ایجاد شد. ساختارهای ایجاد شده در گستره‌ی دماهای پیرکرنشی دینامیکی (150°C - 45°) به میزان‌های متفاوت ۲، ۴ و ۶٪ تغییر شکل و سپس تا دمای اتاق سرد شدند. نتایج آزمایش کشش بر روی این نمونه‌ها حاکی از آن است که در دمای ثابت تغییر شکل بر اثر افزایش میزان تغییر شکل، هم استحکام تسلیم و هم استحکام کششی افزایش می‌یابند.

اما در درصد معینی از تغییر شکل، با افزایش دمای تغییر شکل

تولید شمش نیمه‌جامد آلیاژها به روش بهمن زن معناطیسی

حسین آشوری (دانشیار)

سامان قدیانی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

تبديل ساختار شاخه‌ی آلیاژ AZ91 به ساختار گلوبولی با بهکارگیری بهمن زن القائی مورد بررسی قرار گرفت. برای ایجاد میدان القائی از پوسته‌ی الکترو موتوری استفاده شد. برای انجام آزمایش، رتور حذف و به جای آن بوته‌ی گرافیتی حاوی مخلوط مذاب و جامد قرار داده شد. همچنین از مدل فرکانس، اینورتور برای تغییر فرکانس القائی و ولتاژ استفاده شد. در بوته‌ی میانی، هسته‌ی آهنی به عنوان بخش محوری بوته چنان اشغال شد که ضخامت ۶ میلی‌متر از مذاب با فاصله‌های ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ میلی‌متر از سطح پوسته‌ی القائی قرار گیرد. اعمال ۱۰ سیکل بر ثانیه برای شرایط ایجاد شده نتایج مطلوبی در تبدیل ساختار شاخه‌ی به ساختار گلوبولی نشان داد. گرم شدن پوسته مهمن ترین عامل بازدارنده‌ی این آزمایش بود که با تقلیل ولتاژ و فرکانس از ۵۰، ۵۰، ۴۰ و ۴۰ ولت ۱۰ سیکل از گرم شدن بیش از حد سیم پیچ پوسته جلوگیری به عمل آمد.

بررسی خوردگی آلیاژ نایتینول در محلول براق مصنوعی دهان

عبدال... افسار (استاد)

حافظه‌دار بودن و خاصیت سوپر الاستیسیتی، دو ویژگی مهم آلیاژ Ni-Ti (نایتینول) است و بهمین دلیل از این آلیاژ در ساخت سیم‌های ارتودنسی استفاده می‌شود. لذا رفتار این آلیاژ در محیط براق دهان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این تحقیق، رفتار خوردگی ۶ نوع سیم ارتودنسی از جنس نایتینول ساخت شرکت‌های خارجی در محیط براق مصنوعی دهان به روش پتانسیودینامیک قطبش چرخه‌ی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین تأثیر pH و درجه حرارت محیط دهان در رفتار خوردگی نیز بررسی شده است.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که کاهش pH و افزایش دما از پتانسیل خوردگی و پتانسیل حفره‌دار شدن کاست، اما شدت جریان خوردگی و میزان خوردگی افزایش می‌یابد. همچنین خوردگی این آلیاژ شدیداً تحت تأثیر وضعیت آماده‌سازی سطح آلیاژ قرار می‌گیرد.

سایش نمی‌شود. در میان سازوکارهای سایش باید در مورد مواد مرکب زمینه فلزی به چهار مورد سایش برآثر چسبندگی، سایش از نوع سایا یا سایدگی، سایش سطوح مرزی در برگیرنده‌ی خستگی سطوح مرزی، و بالاخره سایش برآثر خوردگی توجه داشت.

تحقیقات انجام شده در خصوص مقاومت سایشی مواد مرکب زمینه‌فلزی، نشان‌گر تأثیر یکسان فاز تقویت‌کننده برخواص مکانیکی نیست. در این تحقیق، پس از تولید پودر آلیاژ QE۲۲ توسط اتمیزه‌ی گازی برای انسجام محلول پودر آلیاژ و ذرات SiC و تهیی مواد مرکب از روش اکستروژن گرم استفاده شد. متالوگرافی از نمونه‌های تهیی شده حاکی از توزیع تقریباً یکنواخت فاز تقویت‌کننده و تشکیل بافت تغیر فرم است.

نتایج اندازه‌گیری‌های چگالی مشخص کرد که فرم هندسی ذرات فاز تقویت‌کننده بر مقدار چگالی مواد مرکب مؤثر است. عملیات حرارتی سختی رسوی T۶ در اینجا سبب افزایش سختی نمونه‌های اکستروژ شده نشد. افزایش سختی توسط این عملیات احتمالاً افت سختی برآثر کاهش کار سختی در مرحله‌ی حل سازی را جبران می‌کند.

مطالعه‌ی خواص مکانیکی چندسازه‌های زمینه‌فلزی منیزیم تولید شده به روش متالورژی پودر در درجه حرارت‌های بالا و اعمال تنش (مقاومت خشی)

کاظم پورآذرنگ (استاد) پروین عباقچی (استادیار)

رفتار خشی آلیاژها و چند سازه‌های AZ۹۱ و QE۲۲ تقویت شده با ذرات SiC با ابعاد و فرم‌های هندسی متفاوت در درجه حرارت‌های ۱۵۰، ۱۷۵، ۲۰۰°C و تحت تنش‌های اعمالی ۳۵، ۵۰ و ۷۰ MPa در وضعیت تولید به روش متالورژی پودر و پس از عملیات حرارتی ۶۴ بررسی شد.

اگر چه عملیات حرارتی ۶۴ و ظرفات فاز تقویت‌کننده بدون توجه به فرم هندسی آنها کمی بر نتایج آزمایش‌های خشی چندسازه‌های AZ۹۱ مؤثر است ولی برخلاف نتایج تحقیقات دیگر، تغییرات قابل ملاحظه در رفتار خشی این چندسازه‌ها از طریق تقویت شدن مشاهده نشد. به عکس، نتایج آزمایش‌های خشی چندسازه‌های QE۲۲ نشان داد که تقویت این آلیاژ با ذرات SiC و همین طور عملیات حرارتی ۶۴ سبب کاهش مقاومت آنها در برابر خرش شد.

از آنجاکه سازوکارهای متفاوتی مثل لغش، بالا رفتن نابهجهای، لغش مزدانه و غیره در تغییر فرم خشی مؤثر است، احتمالاً نقش آلیاژ زمینه و تأثیر فاز تقویت‌کننده می‌تواند متفاوت باشد.

اگر چه نتایج آزمایش‌های خشی چندسازه‌های AZ۹۱ نشان دادند که تغییر فرم خشی در آنها از طریق سازوکار بالا رفتن نابهجهای

تا $C = 300^{\circ}$ ابتدا استحکام کششی و تنش تسلیم افزایش، و سپس در دماهای بالاتر تغییر شکل (یعنی $C = 450^{\circ}$) کاهش می‌یابند. تغییر در خواص کششی به پیرکنشی دینامیکی، بازیابی و بازپخت مارتزیت نسبت داده می‌شود.

نتایج همچنین نشان داد که در یک دما و درصد تغییر شکل معین، برآثر افزایش درصد حجمی مارتزیت هم استحکام تسلیم و هم استحکام کششی افزایش می‌یابند. نتایج آزمون خستگی بر روی نمونه‌های تغییر شکل یافته در دمای $C = 300^{\circ}$ نشان می‌دهد که با افزایش درصد تغییر شکل در این دما تا ۴٪ استحکام خستگی و بالاتر از این میزان تغییر شکل تغییرات استحکام خستگی کم است.

مطالعه‌ی تأثیر اندازه ذرات لاستیک و پرکننده بر چقرومگی شکست کامپوزیت‌های هیبریدی پایه اپوکسی
رضا باقری (دانشیار)
باهره تکیه معروف (دانشجوی دکتری)

در این تحقیق رفتار فشاری و شکست ترکیبات هیبریدی اپوکسی - لاستیک - خاکرس نانومتری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج آزمایش فشار نشان‌گر این مطلب است که افزودن خاکرس نانومتری به اپوکسی موجب افزایش تنش تسلیم فشاری رزین اپوکسی نسبت به اپوکسی خالص می‌شود، در حالی که افزودن ذرات لاستیک به کاهش قابل توجه استحکام تسلیم اپوکسی می‌انجامد.

استحکام تسلیم فشاری ترکیبات اپوکسی - خاکرس و اپوکسی - لاستیک تابعی از مقدار فاز دوم در زمینه است، در حالی که رفتار فشاری ترکیبات هیبریدی به مقدار خاکرس در زمینه بستگی ندارد. چقرومگی شکست ترکیبات اپوکسی تابعی از نوع فاز دوم و مقدار آن در زمینه است و رفتار شکست ترکیبات هیبریدی شدیداً تحت تأثیر حضور خاکرس در زمینه قرار می‌گیرد.

مطالعه و تعیین مقاومت سایشی چندسازه‌های (کامپوزیت‌های آلیاژ منیزیم تقویت شده با ذرات SiC با درصد های حجمی و فرم‌های متفاوت تهیی شده به روش متالورژی پودر
کاظم پورآذرنگ (استاد)
پروین عباقچی (استادیار)

اتلاف مواد بر اثر استهلاک، از جمله سایش، می‌تواند از دیدگاه‌های مختلف صورت گیرد. بررسی و مطالعه‌ی زمینه‌های استهلاک و انهدام مواد به طور عام، و موارد ویژه سایش برای مواد مرکب (کامپوزیت‌های) زمینه‌فلزی در اینجا مدنظر است. اصطکاک و سایش دو معیار اتلاف است که تنها وجه اشتراک آنها در حرکت نسبی است. اتلاف مواد بر اثر سایش حتماً با فرایند اصطکاک همراه است، اما هر اصطکاکی سبب

۷۵٪ محتوی ۱/۲-۱ درصد آلومینیم ۱/۲-۰/۸ درصد کلسیم به عنوان جوانه‌زا و جوانه‌زنی مذاب در هنگام انتقال از کوره به پاتیل بهترین نتیجه‌ی ساختاری با حداقل آخال و NC مناسب را به همراه داشته است.

بررسی مکانیزم رسوب الکتروشیمیایی آلیاژ Co-Ni ابوالقاسم دولتی (استادیار)

این تحقیق بیان‌گر سازوکار (مکانیزم) رسوب آلیاژ پایه‌ی کبالت از حمام ساده سولفاتی - براتی است. پارامترهای سیستمیکی این عناصر به صورت جداگانه و آلیاژی مورد بررسی قرار گرفت. تأثیر این عناصر بر روی ضربی توزیع، ضربی انتقال الکترون و سرعت انتقال الکترون در حالت خالص و آلیاژی به دست آمد. به طوری که یون‌های کبالت بر احیاء نیکل مؤثر بوده و باعث کاهش سرعت رسوب آن در پتانسیل اضافی پائین می‌شود. همچنین رسوب‌هی کبالت در این حمام در حضور نیکل کاهش می‌یابد و سازوکار کنترل توزیع در این فلزات به صورت خالص و آلیاژی کنترل‌کننده فرایند است.

مدل‌سازی تغییرات درجه حرارت و ریزساختار در فرایند فورج داغ سیامک سراج زاده (استادیار)

در این پژوهه با حل معادلات، انتقال حرارت و انرژی تغییر شکل پلاستیک، توزیع دما و میدان‌های سرعت و سرعت کرش در فرایند فورج داغ پیش‌بینی شده و توسط نتایج به دست آمده سیستمیک تغییر حالت‌های تبلور مجدد و بازیابی دینامیکی محاسبه می‌شوند. به منظور حل معادلات غیرخطی دما و تغییر شکل پلاستیک، از روش اجزاء محدود و شیوه‌های تکرار مستقیم و نیوتون - رافسون استفاده می‌شود. مدل ارائه شده قادر است اثر پارامترهای مختلف از جمله سرعت تغییر شکل، نحوه روغن کاری و ضربی انتقال حرارت فصل مشترک را بر میدان‌های دما و سرعت کرش و نیز بر سیستمیک تغییر حالت‌های متالورژیکی پیش‌بینی کند. برای ارزیابی نتایج شبیه‌سازی مقایسه‌ی بین نتایج نظری و آزمایشگاهی تغییرات دما و نیترو - تغییر مکان انجام گرفته است. مقایسه‌ی نتایج تجربی و نظری مبین صحت نتایج حاصل از شبیه‌سازی ریاضی است.

مطالعه‌ی تأثیر عملیات پیرسازی روی کارپذیری کامپوزیت AL۶۰۶۱/SiCp

سید مرتضی سید ریحانی (استاد)

به منظور بررسی تأثیر شرایط مختلف پیری بر کارپذیری پس از ساخت نمونه‌ها با روش گردابی، نمونه‌های ساخته شده در شرایط زمانی مختلف از جمله بلافتله پس از سرد کردن، پیک پیری، فرایری و پیری طبیعی قرار گرفتند. آزمایشات کارپذیری با استفاده از آزمایش فشار

از پشت موائع کنترل می‌شود در مورد چندسازه‌های QE۲۲ تصویر مشخصی از سازوکار ترجیحی برای خوش آنها نمی‌توان تعریف کرد.

بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای ریختگی آلومینیم - سیلیسیم تهیه شده توسط فرایند ریخته‌گری نیمه‌جامد به کمک فعال‌سازی مذاب از طریق کار مکانیکی SIMA فرزاد خمامی‌زاده (دانشیار)

در این تحقیق آلیاژ آلومینیم A۳۱۹ پس از پیش‌گرم شدن تا دمای 400 ± 10 درجه سانتی‌گراد به میزان ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۳۰، ۴۰ درصد نورد شد. سپس نمونه‌ها به مدت ۱۵ دقیقه تحت اتمسفر محافظ آرگون در دماهای ۵۷۰، ۵۸۰ و ۵۹۰ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. ریزساختارهای حاصل پس از متالوگرافی توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند.

با توجه به نتایج حاصل، مقدار بهینه‌ی نورد گرم در شرایط این تحقیق ۳ درصد بوده است. حاصل عملیات مذکور، افزایش قابل توجه استحکام کششی آلیاژ را بیش از ۳۰٪ بوده است. همچنین افزایش دمای عملیات حرارتی موجب افزایش روند تبلور مجدد دانه‌ها و رشد بعدی آن‌ها شده است.

رشد بیش از اندازه‌ی دانه‌ها، چه براثر قرارگیری در دمای بیش از اندازه (در مقدار مشخص کار مکانیکی اولیه) و چه در اثر قرارگیری در زمان‌های بیش از حد طولانی موجب بهم پیوستن مجدد آن‌ها و افت خواص مکانیکی نهایی می‌شود.

بهینه‌سازی جوانه‌زنی در فرایند منیزیم در راهگاه پرویز دوامی (استاد)

چدن‌های با گرافیت کری که اصطلاحاً در ایران «چدن نشکن» نامیده می‌شود در میان قطعات ریختگی کاربرد وسیعی دارد. از میان فرایندهای تولید این خانواده از چدن‌ها «فرایند منیزیم در راهگاه» در تولید برخی از قطعات صنعتی، نظیر خودرو، ویزگی‌های خاصی دارد. از آنجاکه در این فرایند مرحله‌ی جوانی زنی و تلقیح مذاب وجود ندارد، استفاده از آن در تولید قطعات ضخیم نظیر میل لنگ موتورهای دیزلی و قطعات مشابه با محدودیت درشت دانه‌گی، جدایش میکروسکوپی توسعه یافته، افزایش طول زمان هموزن کردن و خواص مکانیکی نامطلوب مواجه است.

در این پژوهه اثرات متغیرهای ریخته‌گری نظیر درجه حرارت ریختن مذاب، اثرات نگهداری مذاب در کوره و کاربرد انواع جوانه‌زاهای برای نمونه‌هایی با مدول‌های هندسی مختلف برای خواص ساختاری و مکانیکی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتاج به دست آمده بیان‌گر این نکته است که با استفاده از فروسیلیسیم

عیب اصلی حسگرهای لایه‌نازک کوچکی قدرت انتخاب، کندی پاسخ‌گویی و نایابی‌داری آنها است. با افزودن آلاینده و نشاندن کاتالیزور، این ضعف‌ها را می‌توان جبران کرد. در این تحقیق لایه‌های نازک از جنس اکسیدهای فلزاتی همچون روی و قلع طبق یک روش ابتکاری دومرحله‌ی شیمیایی تولید شده است. نحوه وجود آمدن سطح برخورد بزرگ از طریق کنترل میزان تخلخل به منظور افزایش توان حسگری بررسی شده و آنatomی حسگرهای لایه‌نازک منفرد، زوج و چندلایه‌یی ارائه شده است.

بررسی رفتار خزشی سوپر الیاژ IN-738LC سیروس عسگری (دانشیار)

در این تحقیق نتایج به دست آمده از آزمایشات خزشی و مطالعات ریزساختاری انجام شده توسط SEM بر نمونه‌هایی از سوپر الیاژ IN-738LC تحت شرایط عملیات حرارتی استاندارد ارائه شده‌اند. در کلیه‌ی دماهای آزمایش، عمر گسیختگی الیاژ با افزایش تنش اعمالی کاهش می‌باشد. همچنین شب منحنی تغییرات کمینه‌ی سرعت خزش با تنش در دمای 982°C به طور مداوم تغییر کرده در حالی که تغییرات کمینه‌ی سرعت خزش با تنش در دمای 760°C در محدوده‌ی تنش اعمالی را می‌توان خطی فرض کرد. با توجه به این نتایج، برخلاف اغلب مدل‌های موجود در پیش‌بینی رفتار خزشی سوپر الیاژ IN-738LC، سازوکار خزش به دلیل تغییرات ریزساختاری با گذشت زمان، بهویژه در دماهای بالا، تغییر می‌کند.

سنتر رنگدانه‌ی سرامیکی مشکی محمدعلی فقیهی ثانی (استادیار)

در این تحقیق، براساس آنالیزهای صورت گرفته پیرامون رنگدانه‌های سرامیکی مشکی محصول شرکت‌های معتبر خارجی و مورد مصرف در صنایع کاشی‌گرانی‌ی، رنگدانه‌ی سرامیکی مشکی با فرمول شیمیایی $(\text{Fe}, \text{Cr})_2\text{O}_3$ و با ساختار بلوری هماتیت - کورنلام، به‌علت پایداری حرارتی و ویژگی‌های رنگی برتر، برای ساخت انتخاب شد. برای این منظور، از اکسید آهن و اکسید کروم به عنوان مواد اولیه استفاده شد. با توجه به آنالیز مواد اولیه‌ی فوق، مخلوط‌های مختلفی از آنها، با و بدون کانی‌ساز، توین و یکنواخت شد. سپس قرص‌هایی از مخلوط‌های تهیه شده پرس و در شرایط مختلف درون کوره حرارت داده شد. براساس نتایج آنالیزهای پراش اشعه ایکس، میزان بهینه‌ی نسبت وزنی اکسید کروم به اکسید آهن $667/667$ و دمای مناسب حرارت دهی 1100 درجه سانتی‌گراد برای نمونه‌ی بدون کانی‌ساز و 1000 درجه‌ی سانتی‌گراد برای نمونه‌ی حاوی کانی‌ساز تعیین شد. مدت زمان مناسب حرارت دهی در دماهای فوق نیز 2 ساعت تعیین شد. در نهایت، نمونه‌های بهینه‌ی به

انجام گرفت. با رسم خطوط حد شکل‌دهی، عرض از مبدأ این خطوط به عنوان شاخص کاربیدیری انتخاب شد.

با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش می‌توان گفت که افزایش زمان پیری باعث بهبود رفتار شکل‌پذیری مواد مرکب و آلیاز می‌شود. افزایش زمان پیری به دلیل درشت‌تر شدن ذرات فاز ثانویه (Mg_2Si) که باعث سهولت در حرکت نابهجه‌ای‌ها می‌شود و همچنین کاهش موضعی شدن برشن در مواد مرکب، موجب افزایش شاخص کاربیدیری و تشکیل ناحیه‌ی مسطح در کرنش‌های محوری بالاتر می‌شود. به نظر می‌رسد که شرایط فراپیری بهترین حالت برای رسیدن به کاربیدیری بالاتر در مواد مرکب است.

ساخت پودرهای نانو کامپوزیتی زمینه‌آلومینیم به روش آسیاب مکانیکی عبدالرضا سیمچی (دانشیار)

زهره رضوی‌حسابی (دانشجوی دکتری)

در این پژوهش، با استفاده از آسیاب گالوله‌یی پرانرژی ذرات تقویت‌کننده میکرومتری و نانومتری Al_2O_3 و SiC در زمینه‌ی آلومینیوم توزیع شدند. همچنین به منظور بررسی اثر حضور ذرات تقویت‌کننده بر مراحل آسیاب، پودر آلومینیوم خالص با شرایط مشابه آسیاب شد. تغییر مورفلوژی، اندازه و توزیع ذرات و ریزساختار به دست آمده با استفاده از SEM و XRD بررسی شد. نتایج آزمایش‌ها حاکی از تغییرات زیاد مورفلوژی پودر اولیه‌ی آلومینیوم و توزیع همگن ذرات تقویت‌کننده در زمینه‌ی فلزی است. در حضور ذرات تقویت‌کننده، تغییر شکل خمیری ذرات آلومینیوم محدود می‌شود و با افزایش نرخ کارستخی سازوکار شکست زودتر فعال می‌شود.

با کاهش اندازه ذرات تقویت‌کننده از 1 میکرومتر به نانومتر، زمان لازم برای ایجاد ذرات هم محور افزایش یافت. تغییر نوع ذرات تقویت‌کننده از Al_2O_3 به SiC نیز اثر مشابهی داشت. علت پدیده را می‌توان به سخت‌تر بودن پودر SiC نسبت به Al_2O_3 نسبت داد.

طراحی و ساخت سنسور نیمه‌هادی لایه‌نازک برای تشخیص گاز سید خطیب‌الاسلام صدرتیز (استاد) محمد رضا واعظی (دانشجوی دکتری)

جذب گاز بر سطح حسگر نیمه‌هادی باعث تغییر مقاومت الکتریکی و اختلاف ولتاژ قابل اندازه‌گیری است. جنس، ضخامت، مورفلوژی، تخلخل، اندازه دانه و نتایج ساختاری بر میزان حساسیت، توان انتخاب، پایداری شیمیایی، عمر مفید و عملکرد حسگرهای گازی تأثیر دارند. سرعت پاسخ‌گوئی عامل مهمی است که با نازک شدن لایه، افزایش تخلخل و چگال‌تر شدن گاز، بهبود می‌یابد.

ساختار فریت فوق العاده ظرف (UFF) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای دستیابی به ساختار فریت فوق العاده ظرف و هم‌زمان زمینه‌ی دوفازی از فولاد دارای 18% درصد کربن، 1% درصد منگنز، 24% درصد سیلیسیم و 48% درصد نیکل استفاده شد؛ به این ترتیب که این فولاد ابتدا در دماهای 120°C و 90°C آستینیت شده و سپس در دماهای 80°C و 750°C تا ضخامت 2 mm تحت عملیات ترمومکانیکی نورد گرم قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها میان آن است که با افزایش میزان کاهش ضخامت می‌توان به ساختار فریتی فوق العاده ظرف در کتاب فراتر مارتنزیت در لایه‌های سطحی دست یافت. همچنین افزایش دما آستینیت، اثر میزان کاهش ضخامت را در دستیابی به ساختار فریتی فوق العاده ظرف تشید می‌کند.

بررسی ساخت دوفازی‌ها با فرایندهای جوشکاری
امیرحسین کوکبی (استاد)
دوفازی‌های مختلف در صنعت کاربرد داشته و فرایندهای مختلف برای ساخت و تولید آنها به کار برده می‌شود. یکی از دوفازی‌ها که در صنایع پالاسیگاهی، نفت‌گاز، صنایع نظامی و تهیه گاز کلر و غیره کاربرد دارد تیتانیم و فولاد زنگ نزن است. جوشکاری انفجری و جوشکاری نفوذی (با لایه واسطه یا بدون لایه واسطه) با توجه به شکل و ابعاد و میزان تولید از فرایندهای معمول است. جوشکاری نفوذی (بدون لایه واسطه) در این پژوهه کار شده است.

متغیرهای مهم در این فرایند اتمسفر عمليات، فشار، دما و زمان است. اتمسفر گاز خنثی برای دستیابی به اتصال مطلوب جواب نداد. در اتمسفر خلاء در فشار، دما و زمان‌های مختلف اتصال تیتانیم به فولاد زنگ نزن انجام و مطالعات فصل مشترک اتصال از دیدگاه ساختار میکروسکوپی و خواص مکانیکی (سختی واستحکام برش) پیگیری شد. تأثیر دما و زمان بیشتر از فشار ارزیابی شد. افزایش دما می‌تواند موجب کاهش زمان لازم شود. نفوذ کامل و در مقابل ایجاد فازهای بین فازی ترد و شکننده دو عامل تعیین‌کننده در دستیابی به اتصال مطلوب است. 10 MPa ، 100°C و زمان 60 دقیقه بهترین استحکام اتصال را نشان داد.

ساخت آلیاژ کامپوزیتی Al-Ti به روش متالورژی پودر سید حمیدرضا ماحمد حسینی (دانشیار)
در این تحقیق، مواد مرکب چند فاز Al-Ti به روش متالورژی پودر از پودرهای خالص Al و Ti تولید و اثر افزایش زمان زینتر و فشار پرس بر تشکیل فازهای هم‌ریخت بین فازی Al-Ti با مجاورت فاز غنی از Al بررسی شد. مطالعات میکروسکوپی توسط SEM و آنالیز فازها به روش EDX نشان داد که زمان زینتر پارامتر مؤثرتری نسبت به دما زینتر و

دست آمده به همراه یک نمونه‌ی مرجع خارج، به میزان 5 درصد وزنی به بدنه‌ی کاشی گرانیتی اضافه و پس از یکنواختسازی، به‌شکل قرص پرس و در دمای 1200°C درجه سانتی‌گراد پخته شد. پودر رنگدانه‌های بهینه و نمونه مرجع به همراه قرص‌های گرانیتی حاوی هر یک از آنها تحت آنالیز رنگ‌سنجدی در سیستم CIE-Lab قرار گرفتند. نتایج حاکی از یکسان بودن کیفیت رنگدانه‌های ساخته شده در این تحقیق با نمونه مرجع خارجی بود.

بررسی مکانیزم رسوب‌دهی الکتروشیمیایی نانوایرها

چندلایه‌ی مغناطیسی

محمد قربانی (دانشیار)

فرزاد نصیربوری (دانشجوی دکتری)

در این پژوهش روش تک حمام برای رسوب‌دهی الکتروشیمیایی نانویم (نانوایر)‌های چندلایه‌ی مغناطیسی کپالت - نیکل/مس و نیکل/مس از محلول‌های سولفات‌ماتی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج ولتاوری سیکلی از محلول‌های انتخاب شده نشان می‌دهند که احیاء کاتیون‌های مس تحت کنترل توزیعی تا پتانسیل‌های کاندی -0.6 V - ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل و احیاء اجزاء مغناطیسی (کپالت-نیکل و یا نیکل) در پتانسیل‌های منفی تر از -0.8 V - ولت نسبت به الکترود مرجع کالومل رخ می‌دهد.

بررسی‌های کرونوآپرومتری رسوب‌دهی الکتروشیمیایی نانویم‌های چندلایه در داخل زمینه‌های پلمری نانو حفره‌ی (پلی استروپلی کربنات) تحت کنترل پتانسیواستاتیک و با نوسان دادن پتانسیل بین لایه‌های غیرمغناطیسی و مغناطیسی از یک حمام نشان می‌دهد که فرایند ایجاد نانویم‌های چندلایه از یک سازوکار چهار مرحله‌ی شامل جوانه‌زنی در نه حفرات، رشد نانویم‌ها، پرشدن حفرات زمینه و رشد قارچ‌های سطحی بر روی زمینه برخوردار است. بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی SEM و XRD نیز علاوه بر تأیید سازوکار چهار مرحله‌ی نشان می‌دهند که طول نانویم‌های چند لایه (و یا ضخامت لایه‌های ایجاد شده) با اندازه اسمی طول نانو حفرات قابل مقایسه بوده و رشد نانویم‌ها به صورت کریستالی صورت گرفته است.

بررسی اثر میزان کرنش بر شکل‌گیری فریت فوق العاده ظرفی

در فولادهای دوفازی

علی کریمی طاهری (استاد)

علیرضا صالحی (کارشناس ارشد)

در این تحقیق به منظور بهینه‌سازی ساختار فولاد دوفازی، توسط ساختار فریت فوق العاده ظرفی (Ultrafine Ferrite) با استفاده از نمونه‌های گویی شکل اثر مقدار کاهش ضخامت بر ساختار نهایی و شکل‌گیری

یا زیرکونیا (ZrO_2) و زیرکن ($ZrSiO_4$) هم به عنوان آنتی اکسیدان و هم به عنوان مواد افزودنی در این پروژه استفاده شد. پس از ساخت نمونه‌ها، خواص فیزیکی و مکانیکی و مقاومت به اکسیداسیون نمونه‌ها اندازه‌گیری شد. بررسی ریزساختار نمونه‌های اولیه توسط میکروسکوپ الکترونی و ترکیب فازی نمونه‌ها توسط آنالیز اشعه XRD صورت گرفت.

نتایج حاصل نشان داد که در دمای بالاتر از $130^\circ C$ ، زیرکن تجزیه شده است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که تغییرات مثبت در استحکام فشاری سرد، سرد، تخلخل، مقاومت به اکسیداسیون و مقاومت در برابر هیدراتاسیون تا اپتیمم درصدی از آنتی اکسیدان‌ها صورت گرفت. زیرکونیا در محدوده $120^\circ C$ از ساختار مونوکلینیک به تراکونال تغییر ساختار می‌دهد که این تغییر ساختار با انتباخت همراه است و باعث بهبود خواص سیستم می‌شود.

ارزیابی‌ها نشان داد که ضخامت لایه اکسید شده در زمان‌های ثابت اکسیداسیون، برای تمام نمونه‌ها تقریباً یکسان بود و تقاضت قابل ملاحظه‌بیین آنها وجود نداشت.

اثر و نقش افزودنی‌ها در دیرگدازهای ریختنی منیزیت - اسپینل زیارت‌علی نعمتی (دانشیار)
هدف از این تحقیق شکل‌دهی و ساخت جرم‌های ریختنی حاوی اسپینل از طریق ترکیب منیزیا و الومینا و مواد دیگر و در نهایت بررسی پارامترهای مؤثر بر خواص این دیرگدازها است. در ابتدا با استفاده از مواد اولیه‌ی مناسب جرم دیرگداز کم سیمان از ترکیب الومینا و منیزیا و یا مصرف مستقیم اسپینل ساخته شده و اثر دانه‌بندی و برخی افزودنی‌ها بر خواص این نوع جرم بررسی شد. پس از رسیدن به ویژگی‌هایی همچون جریان‌یابی، استحکام خمیشی سرد (MOR)، استحکام فشاری سرد CCS، چگالی، آنالیز فازی نمونه‌ها به روش پراکنش اشعه‌X (XRD) و بررسی ریزساختاری آنها توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) انجام گرفت.

نتایج حاصل نشان داد که افزودن الومینای کلسینه شده، به دلیل بالا بردن تراکم جرم باعث افزایش استحکام فشاری سرد می‌شود. همچنین توزیع دانه‌بندی بر استحکام و جریان‌یابی نمونه‌ها مؤثر است و در نمونه‌های حاوی $30\text{--}35\%$ درصد وزنی ذرات ریز استحکام فشاری و خمیشی سرد بالاتر نسبت به نمونه‌های حاوی 40% درصد ذرات ریز نشان می‌دهد. میکروسیلیس علاوه بر اثر پرکنندگی، به علت ایجاد فاز مایع در حین زینترینگ باعث افزایش استحکام بعد از پخت نیز می‌شود. اما پیش‌بینی می‌شود که افزودن بیش از حد آن به دلیل ایجاد فازهای با نفطه ذوب کم منجر به افت استحکام گرم شود. نتایج حاصل نشان داد که در نمونه‌های مختلف با افزایش میکروسیلیس تغییرات ابعادی و میزان انبساط کاهش یافته است.

فشارپرس بوده و تنها در زمان‌های طولانی تر از 120° دقیقه مقادیر قابل توجهی از این فازها در ساختار آلیاژ کامپوزیتی تشکیل می‌شود. با انجام زیتردردمای 55° به مدت 180 دقیقه بر روی نمونه‌های فشرده شده با فشار، 140° ساختار همگنی از کامپوزیت با درصد فازیان فلزی بالاتر از 20% و توزیع گستردگی از پروفیل سختی در فازهای مجاور حاصل شد.

تأثیر روکش در خواص خستگی و کشش آلیاژ پایه نیکل Rene 8°

سعید ناطق (استاد)

حسرو رحمانی (دانشجوی دکتری)

برای مطالعه‌ی تأثیر روکش در خواص خستگی و کشش آلیاژ پایه نیکل Rene 8° نمونه‌هایی از این آلیاژ تحت آزمایش خستگی سیکل پائین قرار گرفت ولی متأسفانه مقاومت خستگی آلیاژ فوق العاده پائین بود و به همین دلیل تصمیم گرفته شد اول تأثیر روکش در خواص کشش آلیاژ مطالعه شود و مناطق نزدیک شکست نمونه با میکروسکوپ Scanning Mطالعه و مشخص شود که پوشش اعمال شده چقدر ترد است و آیا می‌تواند این پوشش در به وجود آمدن ترک از سطح کمک کند یا نه؛ ثانیاً قابلیت تغییر فرم خمیری آلیاژ در دماهای مختلف تحت کشش مطالعه شود و مشخص شود که آیا ترک به وجود آمده در سطح یا در حجم آلیاژ به چه طریق اشاعه پیدا می‌کند و آیا ضخامت پوشش و فازهای مختلف پوشش می‌تواند در قابلیت تغییر فرم خمیری نمونه‌های کشش اثر داشته باشد یا نه و پس از بهینه کردن پوشش و ضخامت پوشش آزمایش نمونه‌های خستگی ادامه یابد مطالعات خواص کشش در دماهای $76^\circ C$, $871^\circ C$, $982^\circ C$ درجه سانتی‌گراد مورد توجه قرار گرفت چون محدوده‌ی کاری این آلیاژ در توربین‌های گازی بین 76° تا 95° درجه سانتی‌گراد است. نتایج آزمایشات نشان داد که نقطه‌ی تسلیم و استحکام کششی آلیاژ از دمای اطاق تا دمای 76° تقریباً ثابت بوده و پس از آن هر دو کاهش پیدا می‌کند در همه‌ی دماها روند تغییرات نقطه‌ی تسلیم و استحکام حالت بدون پوشش با حالت پوشش مشابه بود در بیشتر موارد بر اثر پوشش استحکام تسلیم و استحکام کششی کاهش یافته و قابلیت تغییر فرم پلاستیک افزایش یافته است.

نقش و اثر آنتی اکسیدان‌های غیر فلزی بر دیرگدازهای MgO-C

زیارت‌علی نعمتی (دانشیار)

در این طرح نقش آنتی اکسیدان‌های غیرفلزی حاوی ترکیبات زیرکونیم بر اکسیداسیون دیرگدازهای C MgO-C بحث و بررسی شد. در این تحقیق از ترکیبات زیرکونات کلسیم، مخلوط $CaO - ZrO_2$ اکسید زیرکونیم

پیشنهاد شده است و نیز پیچیدگی‌های آنها لزوم تدوین فرایندی مناسب با شرایط اقلیمی و صنعتی کشور را مبتنی بر تحقیقات اساسی و جامع و آزمایشات تجربی در این زمینه ایجاد می‌کند.

نمونه‌ی آلونیت مورد استفاده در آزمایشات، به صورت پودر از معادن استان زنجان تهیه شده است. تجزیه و تحلیل شیمیایی و ترکیب کانی‌شناختی به روش‌های XRF و XRD انجام شده و دانه‌بندی نمونه نیز مشخص شد. تکلیس کانه‌ی آلونیت در دماهای مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که تکلیس در دماهای ۱۰۰۰°C تا ۱۲۰۰°C بیشتر انجام می‌شود و تجزیه‌ی هیدرات و سولفات آلومینیم را به همراه دارد.

آزمایشات انحلال کانه‌ی آلونیت تکلیس شده در آب و در محلول اسید سولفوریک در شرایط مختلف انجام شد. نتایج این آزمایشات حاکی از آن است که با افزایاد درجه حرارت انحلال افزایش می‌باید؛ انحلال آلونیت در آب در حد پائینی است ولی انحلال در اسید سولفوریک در دماهای بالا و غلظت‌های بالا قابل توجه است. از آزمایش‌های دانه‌بندی نمونه‌ی پودر آلونیت نتیجه می‌شود که بر اثر دانه‌بندی مقداری از سیلیس محتوی در ذرات درشت‌تر تجمع می‌باید که با جدا کردن آن ضمن کاهش مقدار سیلیس نمونه درصد آلومینیم موجود در آلونیت بالا می‌رود.

محلول حاصل از انحلال در اسید سولفوریک به وسیله‌ی فیلتراسیون از مواد جامد حل شنده جدا می‌شود و محتوی سولفات‌های پتاسیم و آلومینیم و اسید سولفوریک اضافی است. از این محلول با افودن محلول سود و KOH و افزایش pH رسوب هیدروکسید آلومینیم به دست می‌آید که با فیلتراسیون جدا می‌شود و پس از شستشو تحت تکلیس در دمای بالا به آلومینا (Al_2O_3) با درجه‌ی خلوص بالا تبدیل می‌شود. محلول جدا شده با فیلتراسیون محتوی سولفات‌پتاسیم است و با بلورسازی سولفات‌پتاسیم جامد از آن به دست می‌آید که محصول ثانوی فرایند است.

تکنولوژی تولید چدن‌های نشکن استمپر شده قابل ماشین‌کاری (MADI)

ناصر ورهام (دانشیار)

چدن نشکن استمپر به عنوان ماده‌ی مهندسی جدید، جایگاه خاصی در صنایع بهویژه صنعت خودرو به خود اختصاص داده است. ولی سختی بالا باعث کاهش قابلیت ماشین‌کاری و افزایش هزینه‌های تولید این خانواده از مواد شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عناصر آلیاژی نظری منگنز، سیلیسیم و همچنین فرایند عملیات حرارتی شامل دما و زمان عملیات آستینیته کردن و عملیات استمپرینگ، روی چدن نشکن استمپر قابل ماشین‌کاری است. در این راستا بر پایه‌ی آزمایش‌های مکانیکی و متالوگرافی مشاهده شد که با انتخاب ۱/۲۰ درصد وزنی منگنز ۳-۲/۸ درصد وزنی سیلیسیم، ۱۵/۲۵ درصد وزنی مولیبدن، ۶/۸-۰ درصد وزنی مس و ۹/۱-۰ درصد وزنی نیکل از یک طرف و اجرای عملیات آستینیته کردن در دمای ۸۵۰-۸۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت زمان ۳۰-۴۰ دقیقه و عملیات استمپرینگ در دمای ۳۹۰-۴۰۰ درجه سانتی‌گراد به مدت زمان ۳۰-۶۰ دقیقه، دست‌یابی به سختی ۲۴۰ بریلن، از دیاد طول نسبی ۱۴ درصد، استحکام کششی ۸۹۰ مگاپاسکال و استحکام تسلیم ۶۹۰ مگاپاسکال، عملی می‌شود.

تولید آلومینا از کانه‌ی آلونیت

حسین یوزباشی‌زاده (دانشیار)

آلومینا که ماده‌ی اولیه‌ی تولید آلومینیم است عمدها از کانه‌های بوکسیتی مشخصی طی فرایند پایر به دست می‌آید. برای تولید آلومینا از کانه‌های غیربوکسیتی نظری آلونیت، کائولن و نفلین براساس تحقیقات انجام شده در دهه‌های اخیر فرایندهایی تعریف و تدوین شده است. در طرح تحقیقاتی حاضر نظر به اهمیت آلومینا و کمبود ذخایر بوکسیتی مناسب در ایران، تولید آلومینا از کانه آلونیت مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی فرایندهای متعدد و متفاوتی که برای تولید آلومینا از آلونیت

