

بن سولفورد

علیرضا خالو

استادیار دانشکده مهندسی عمران

مقالاتی از کارنامه پژوهشی «شریف» سال ۷۰

چکیده

«بن سولفورد» از آن دسته مصالح ساختمانی است که به علت ترکیب خاص خود می‌تواند در خانواده «بن‌تها» گنجانده شود و در برخی موارد به عنوان جانشینی مناسب برای بن معمولی با سیمان «پرتلند»، به شمار می‌رود. این ماده با ترکیب مصالح سنگی، فیلر و گوگرد که به عنوان ماده چسباننده به کار می‌رود ساخته شده و برای تکه‌داری خاصیت پلاستیک گوگرد و جلوگیری از ترد شدن آن یک ماده مضاف نیز به این ترکیب اضافه می‌شود. در این مطالعه، آزمایش‌هایی به منظور بررسی برخی از خواص مکانیکی این نوع بن انجام شده که نتایج آن به صورت منحنی و جدول ارائه شده است.

نمکی مقاومت بسیار عالی از خود نشان داده است. فرآورده‌های بن سولفورد در گذشته با گوگرد اصلاح شده که به عنوان عامل چسباننده به کار می‌رفت، تهیه می‌شدند. این فرآورده‌ها همواره با مشکل دوام و پایداری مواجه بودند. با وجود اینکه مصالحی با قدرت مکانیکی بسیار عالی تولید می‌شد ولی به هنگام کاربرد عملی، این مصالح در مدت زمان کوتاهی فاسد شده و از بین می‌رفتند. به کارگیری سیمان گوگردی اصلاح شده، دوام بن سولفورد را افزایش داده و استفاده از آن را به عنوان یک ماده ساختمانی، قابل قبول ساختند. زمانی که استفاده از سیمان گوگردی اصلاح شده به عنوان عامل چسباننده و مصالح سنگی متناسب با آن رایج شد، بن سولفورد های حاصله، خواص واحدی را از خود به نمایش گذاشتند که شامل موارد زیر است:

- الف) قدرت بالا و مقاومت در برابر خستگی
- ب) مقاومت عالی در برابر اغلب اسیدها و نمکها
- ج) سرعت فوق العاده در حصول قدرت نهایی

مراحل آزمایش

هدف اصلی از انجام آزمایش‌های مورد نظر، یافتن درصدهای بهینه گوگرد و مصالح سنگی و نیز بررسی تأثیر عوامل مختلف در مشخصات مکانیکی این نوع بن تحت شرایط متفاوت بود. این منظور لازم بود که نخست نمونه‌هایی تهیه شوند تا اشکالات موجود بر سر راه تهیه نمونه‌ها شناخته شده و بر طرف گردند و سپس نمونه‌های اصلی آماده شوند.

آزمایش‌های انجام شده بر روی این عملیات شامل دو دسته بودند:

۱- آزمایش‌های مقدماتی که به منظور آشنایی کلی با نحوه تولید این نوع بن و به منظور یافتن درصدهای تقریبی هر یک از مصالح به کار رفته و در بن انجام شده‌اند.

۲- آزمایش‌های اصلی که تعیین نقش عوامل مختلف را در مقاومت مکانیکی بن سولفورد مدنظر داشته است.

براساس نتایج حاصل از آزمایش‌های انجام شده، می‌توان دریافت که بن سولفورد با مقاومت بالا (مقاومت فوق العاده زیاد در برابر عوامل شیمیایی و برتریهای دیگر) در موارد متعدد می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای بن با سیمان پرتلند و یا همراه آن باشد.

مقدمه

بن سولفورد یک ماده ترمопلاستیک است که با محلول سیمان گوگردی و مصالح سنگی گرم تهیه می‌شود. بن سولفورد پس از سرد شدن به سرعت سخت شده و قدرت خود را به دست می‌آورد. همانند مصالح بتی دیگر (بن سیمان پرتلند و بن آسفالتی) بن سولفورد نیز نامی عمومی برای یک طیف از فرآوردهایی است که در آنها مصالح سنگی، سیمان گوگردی و نسبتی مصالح به کار رفته، با هم متفاوت است. با کاربرد سیمان گوگردی به عنوان عامل چسباننده و نیز مصالح سنگی، بن سولفورد ای با قدرت بالا به دست خواهد آمد که در مقابل خورددگی مقاوم بوده و می‌تواند در محیط‌هایی که مصالح ساختمانی دیگر به سرعت از بین می‌روند به کار گرفته شود. بن سولفورد عموماً در مقابل محیط‌های قلیایی و اکسید کننده‌ها مقاوم نبوده ولی در بسیاری از محیط‌های اسیدی و

مجهولات اصلی در این مرحله عبارت بودند از: درصد گوگرد، دانه‌بندی مطلوب برای مصالح سنگی، درجه حرارت لازم برای پخت و نحوه سرد کردن. پس از آزمایش‌های متعدد، رفته رفته هر یک از این مجهولات شناخته شدند و نحوه کار برای تهیه بتن به همراه جزئیات مجهول آن نیز مشخص و به این ترتیب مقدمات کار برای تهیه نمونه‌های اصلی فراهم شد.

سانیمتر مربع بوده است. مشخصه دیگر، سرعت حصول چنین مقاومتی است. در حالتی که بتنهای معمولی برای حصول به مقاومت نهایی خود به مدت زمان نسبتاً طولانی احتیاج دارند، بتن سولفوره به سرعت به مقاومت نهایی خود نزدیک می‌شود به طوری که تقریباً ۹۰ درصد از مقاومت نهایی خود را در فاصله زمانی یک تاسه ساعت پس از سرد شدن به دست می‌آورد.

تاب فشاری اولیه بتن سولفوره چنانچه ماده مضاف به آن اضافه نشود، در مقایسه با بتن مشابهی که در آن این ماده به کار برده شده باشد، مقدار کمتری را نشان می‌دهد.

تاب فشاری بتن سولفوره با سیمان گوگردی اصلاح نشده با گذشت زمان به سرعت مقاومت خود را از دست می‌دهد. هفت روز پس از قالب‌ریزی، تاب فشاری این بتن با ماده مضاف نزدیک به ۵ کیلوگرم بر سانیمتر مربع بوده که تقریباً ۴ برابر حالت دیگر است. به کارگیری شن و ماسه‌ای که املال مضر نظر املال نمکی دارند در بتن سیمانی پر تلند به بتی با کیفیت پایین و دوام اندک منجر خواهد شد.

نتایج آزمایشها بیانگر آن است که وجود املال در شن و ماسه تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تاب فشاری بتن سولفوره ندارد. برای تعیین درصد مطلوب فیلر در مصالح سنگی، سه نمونه از مصالح تهیه شده نشان می‌دهند که با زیاد شدن مصالح پرکننده ریزدانه، تاب فشاری این بتن به مقدار زیادی افزایش می‌یابد.

درصد گوگرد

در این آزمایش سه مرتبه نمونه بتی با ۱۵/۵ و ۲۰ درصد گوگرد تهیه شد. این نمونه‌ها سپس تحت آزمایش تاب فشاری قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش درصد گوگرد، مقاومت فشاری افزایش یافته است به طوری که با افزایش درصد گوگرد از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد، تاب فشاری حدود ۶۵ درصد افزایش می‌یابد.

تأثیر دما بر ضریب ارتجاعی بتن سولفوره نتایج نشان می‌دهند که با افزایش درجه حرارت افت مقاومت زیادی در بتن سولفوره حاصل می‌شود. تغییر شدید خواص ارتجاعی بتن سولفوره در دمای بالا موجب گردیده که در حال حاضر کاربرد آن در سازه‌هایی که به دلایل مختلف - مثلاً امکان وقوع آتش‌سوزی - ممکن است در معرض چنین دمای‌هایی قرار گیرند محدود شود و به جای آن کاربرد این نوع بتن در سازه‌هایی مانند کانالهای آبیاری که تحت درجه حرارت‌های بالا قرار نمی‌گیرند، افزایش یابد.

گوگرد

ماده‌ای که به عنوان چسباننده در این نوع بتن به کار می‌رود گوگرد است. گوگردی که به این عنوان به کار برده می‌شود می‌تواند از نوع خالص یا ناخالص باشد. به منظور انجام آزمایش‌های لازم، دو نمونه گوگرد - یکی گوگرد خالص و دیگری گوگرد ناخالص - از پالایشگاه تهران تهیه شد که قسمت اعظم آزمایشها توسط نوع اخیر صورت گرفته است.

مواد مضار

به کارگیری گوگرد در بسیاری از این زمینه‌ها محدود شده است و این به خاطر تمایل گوگرد به بازگشت سریع به حالت پایدار خود است. آنچه در آزمایش‌های انجام شده به عنوان ماده مضاف مورد استفاده قرار گرفته است، تمرکزی از گوگرد اصلاح شده است و تحت نام تجاری "SRX" در بازار عرضه می‌شود. این ماده به عنوان کلید اصلی در تولید و کاربرد موفق این نوع بتن به شمار می‌رود.

فیلر

در آزمایش‌های انجام شده از پودر سنگ که ریزتر از الک شماره ۲۰ بود، استفاده شده است.

تاب فشاری

یکی از مشخصه‌های مهم بتن سولفوره تاب فشاری نسبتاً بالایی است که بتن سولفوره در کوتاه مدت قادر به حصول آن است. تاب فشاری نمونه‌هایی که عمر آنها هفت روز می‌باشد در حدود ۵۰۰ کیلوگرم بر