

نمونه‌های مربوط به آنودایزینگ آلومینیوم نیز بررسی گردید و به دلیل وجود مقادیر قابل توجهی سولفات آلومینیوم چنانچه PH فاضلاب به کمک آهک به حدود ۸ برسد، در آن صورت هیدراآسید آلومینیوم تشکیل شده و سریعاً نمونه را شفاف خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی در این فاضلاب، وجود مقادیر قابل توجهی نیترات است که به نظر می‌رسد موجب محدودیت در تخلیه پساب به آبهای زیرزمینی خواهد شد.

سه نمونه فاضلاب مربوط به هر یک از کارخانجات الکل کشی اصلتک - الکل سازی قزوین (میکده) و صنایع دفاع پارچین (کارخانجات شماره ۱ و ۲) نیز در آزمایشگاه آنالیز شده است. این نتایج مشخص می‌سازد که پساب این صنعت بسیار غلظیت بوده و به سادگی قابل تجزیه نیست.

آنها مشخص شد. تصفیه‌پذیری این فاضلابها نیز مورد مطالعه قرار گرفت که این بخش از تحقیق هنوز کامل نشده و در آتیه ادامه خواهد یافت.

نتایج آزمایشگاهی

پنج نمونه پساب مربوط به کارخانجات نورد و قطعات فولادی و پنج نمونه از کارخانه آلومینیوم سازی دورال، مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین تصفیه‌پذیری این پسابها نیز در آزمایشگاه بررسی گردید. در مورد نمونه‌های مربوط به نورد و قطعات فولادی، با شناورسازی برای حذف چربی و روغن و تهشینی برای حذف اکسیدهای آهن و افزودن سولفات آلومینیوم به عنوان منعقد کننده، نمونه کاملاً شفاف شده و به کیفیت بسیار مناسبی می‌رسد، به طوری که این آب کاملاً قابل مصرف است.

جوانه زنی تاخیری فولادهای میکروآلیاژی

پرویز دوامی (استاد)

مهرداد وندیوسفی

دانشکده مهندسی متالورژی

چکیده

در این پژوهش؛ جوانه‌زنی فولاد به وسیله عناصر نایاب خاکی از طریق روش جدید افزودن مواد جوانهزا در سیستم راهگاهی - که نسبت به روش‌های دیگر مزایای بسیاری دارد - مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق تأثیر میکروآلیاژی عناصر نایاب خاکی در اصلاح ساختار میکرو و ماکروسکوپی و خواص مکانیکی فولاد مورد بررسی خواهد گرفت. حاصل این پژوهش استاندارد کردن روش افزودن مواد جوانهزا (عناصر نایاب خاکی) در سیستم راهگاهی فولاد به عنوان یک روش ابتکاری است.

خوب هستند. استحکام این نوع فولادها، از ریزشده دانه‌ها و تشکیل رسوبات بسیار ریز کاریبیدی، نیتریدی یا کاربونیتریدی در اثر افزودن مقادیر ناچیزی از عناصری مانند Nb، V و Ti به فولاد و عملیات ترمومکانیکی آن ناشی شده است. قابلیت جوشکاری آنها نیز نتیجه تقلیل

مقدمه

فولادهای کم آلیاژی پر استحکام یا فولادهای میکروآلیاژی، خانواده‌یی از فولادهای ساختمانی با استحکام بالا و قابلیت جوشکاری

بوده و در مراحل اولیه انجماد، سولفیدها و اکسی سولفیدهایی را با نقطه ذوب بالا تشکیل می‌دهند، که می‌توانند برای فولاد نقش جوانه‌زا را ایفا نمایند.

خلاصه فعالیتهای انجام شده و پیشرفت کار

با توجه به مطالب فوق الذکر، هدف از تحقیق اخیر استاندارد کردن روش افزودن عناصر نایاب خاکی در سیستم راهگاهی به منظور جوانه‌زنی و اصلاح ساختار ریختگی فولادهای با ترکیب مشابه ترکیب فولادهای میکرو و آلیاژی، اما بدون عناصر نظیر Ti , Nb می‌باشد و طی آن، اثرات ساختاری عناصر نایاب خاکی و تأثیر آنها بر خواص مکانیکی فولاد نیز مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرد.

با توجه به مطالعات انجام شده و تجارب موجود در زمینه روش افزودن نمیزیم در راهگاه برای تولید چدن با گرافیت کروی، مدلی به عنوان ابزار تحقیق برای افزودن عناصر نایاب خاکی در سیستم راهگاهی طراحی و ساخته شده است. در این مدل محفظه‌ی برای قرار دادن آلیاژ میش مثال برای واکنش با جریان فولاد مذاب تعییه شده است به صورتی که قطعات موردن آزمایش به منظور بررسی ابعاد محفظه و تأثیر آن در یک نواختی میزان جذب عناصر نایاب خاکی به وسیله مذاب، به ترتیب زمانی بوسیله آن پر می‌شوند. در این رابطه تاکنون چندین آزمایش با درصدهای متفاوت میش مثال انجام شده که در روند آن برای دست یابی به نتایج مطلوب‌تر در سیستم موردن آزمایش تغییراتی نیز داده شده است.

نتایج حاصله حاکی از جذب بیش از ۹۰ درصد از عنصر سریم به وسیله فولاد بوده که جزو اصلی آلیاژ میش مثال است و در حال حاضر سیستم موردن بررسی در حال بهینه شدن می‌باشد. نتایج آزمایشهای ساختاری انجام شده تاکنون (چاپ گوگردی و ماکرواج) میان توزیع یکواخت گوگرد در سطح مقطع و تلاشی ساختار دندریتی است. این آزمایشهای داشته و آزمایشهای خواص مکانیکی نیز در دست انجام است.

در خاتمه لازم به توضیح است که برای ذوب فولاد مورد نظر، از یک کوره مقاومتی تشعشعی به ظرفیت ۱۵۰ کیلوگرم موجود در کارگاه ریخته‌گری دانشکده متالورژی استفاده می‌شود، که با صرف وقت زیاد به طور اساسی تعمیر و راهاندازی شده است.

کربن به کمتر از ۱۵ / ۰ یا ۱ / ۰ درصد است. که افت استحکام ناشی از کاهش کربن، بنا به دلایل فوق الذکر، جبران می‌شود. مصرف این نوع فولاد منجر به صرفه‌جویی قابل توجه در عناصر آلیاژی شده است. هم‌چنین تنش تسلیم بالای فولادهای میکرو آلیاژی امکان کاهش ضخامت و در نتیجه کاهش وزن قطعات را فراهم می‌آورد. از این‌رو فولادهای میکرو و آلیاژی در ساخت بدنه و شاسی اتومبیلها، قطعات کامپونهای ماشین آلات ساختمانی، بدنه مخازن تحت فشار، بدنه کشتی‌ها و سازه‌های دریایی، خطوط لوله‌های نفت و گاز به کار برد می‌شوند.

در ۱۵ سال اخیر، خانواده ریختگی این نوع فولادهای نیز وارد عرصهٔ فولادریزی شده است. با این تفاوت که در اینجا عملیات مکانیکی حذف شده و با انجام عملیات حرارتی و اندکی تغییر در ترکیب شیمیایی فولاد، خواص موردنظر حاصل می‌شود.

از علل تولید قطعات و فولادهای میکرو و آلیاژی ریختگی می‌توان به جایگزینی آنها به جای قطعات ساخته شده از طریق جوشکاری ولی با خواص مکانیکی بهتر، اشاره نمود. اصولاً خواص مکانیکی فولادهای ریختگی، عمدتاً از میزان تمیز فولاد، شکل، اندازه و توزیع اجزای سازنده ساختار میکروسکوپی، جدایش میکرو و ماکروسکوپی عناصر آلیاژی و به عبارت دیگر ریختگی آن متأثر است. به طوری که اصلاح ساختار ریختگی به بهبود خواص منجر خواهد شد. عناصر نایاب خاکی به صورت آلیاژی موسوم به میش مثال که حاوی درصدهای مختلف از این عناصر pr, Nd, La, Ca است، از جمله موادی هستند که برای گوگرد زدایی و کنترل شکل ناخالصی‌ها در فولاد به کار برد می‌شوند. علاوه بر این تأثیر آنها در اصلاح ساختار دندریتی و به طور کلی ساختار ریختگی فولاد نیز به اثبات رسیده است. تأثیر عناصر نایاب خاکی در بهبود خواص مکانیکی فولاد، صرفاً ناشی از اصلاح شکل ناخالصی‌ها و تمیز نمودن فولاد نبوده بلکه اثر میکرو آلیاژ آنها نیز مطرح است. ولی مشکل عدمه در رابطه با مصرف و تأثیرگذاری این عناصر، مسئله اکسیداسیون مجدد در اثر نگهداری طولانی در پاتیل و یا در هنگام بارگیری است که سبب تنزل کیفیت فولاد از لحظه تمیزی و بالطبع تقلیل خواص آن می‌گردد. بنابراین اگر بتوان آلیاژ میش مثال را در آخرین مراحل بعد از اکسیژن زدایی و گوگرد زدایی معمول، به عنوان مثال در سیستم راهگاهی و با تعییه محفظه مناسب برای آن، به مذاب اضافه نمود، آنگاه امکان اصلاح سیار بهتر ساختار دندریتی حاصل از انجماد به وجود می‌آید به طوری که دندریتها ریخت شده و فوائل بین آنها و همچنین تمایل به ستونی شدن نیز تقلیل می‌یابد.

لازم به توضیح است که عناصر نایاب خاکی در فولاد مذاب محلول